Aluminium legeringen en anodiseerkwaliteit							
Norm						Anodiseer-kwaliteit	
AA	WNR	DIN 1725	ISO (int.)	Philips	Alcan		
1050	3.0255	Al99,5	Al 99,5	T 136	2S	5	
1200	3.0205	Al99	Al 99,0		1S	4	
2007	3.1645	AlCuMgPb	Al Cu4PbMg			2	
2011	3.1655	AlCuBiPb	Al Cu6BiPb	T 094	28S	2	- Legeringsbestanddeel Koper (Cu)
2014	3.1255	AlCuSiMg	Al Cu4SiMg		26S	1	- Mindere anodiseerkwaliteit
2017	3.1325	AlCuMg1	Al Cu4MgSi		17S	1	- Automaten aluminium
2024	3.1355	AlCuMg2	Al Cu4Mg1		24S		
2030	3.1645	AlCuMgPb	Al Cu4PbMg			1	
3003	3.0517	AlMnCu	Al Mn1Cu		D3S		
3004	3.0526	AlMn1Mg1	Al Mn1Mg1		D4S		
3103	3.0515	AlMn1	Al Mn1		3S	1	
3105		AlMn0,5Mg0,5	Al Mn0,5Mg0,5			1	
5005	3.3315	AlMg1	Al Mg1		B57S	5	
5052	3.3523	AlMg2,5	Al Mg2,5	T 668	57S	3	- Legeringsbestanddeel Magnesium (Mg)
5083	3.3547	AlMg4,5Mn	Al Mg4,5Mn0,7	T 1098	D54S	4	- Goede anodiseerkwaliteit
5154	3.3524		Al Mg3,5(A)			3	- Blank anodiseren is donkerder grijs
5251	3.3525	AlMg2Mn0,3	Al Mg2		M57S	3	- Goed in kleur te anodiseren
5454	3.3537	AlMg2,7Mn	Al Mg3Mn		B53S	3	- Merknamen o.a.: ACP5080 /
5754	3.3535	AlMg3	Al Mg3	T668	53S	5	Toolingplate / Formadur
6005	3.3210	AlMgSi0,7	Al SiMg		C51S		
6012	3.0615	AlMgSiPb	Al MgSiPb			3	
6026			AlSiMgMnPb			3	- Legeringsbestanddeel Magnesium (Mg)
6060	3.3206	AlMgSi0,5	Al MgSi		G50S,50S	5	en Silicium (Si)
6061	3.3211	AlMg1SiCu	Al Mg1SiCu		65S,C65S	5	- Goede anodiseerkwaliteit
6063	3.3206	AlMgSi0,5	Al Mg0,7Si	T 1051	G50S,50S	3	- Blank anodiseren is grijs
6082	3.2315	AlMgSi1	Al SiMgMn	T 633	B51S	5	- Goed in kleur te anodiseren
6262	3.0615	AlMgSiPb	Al MgSiPb			3	
6463						4	
7020	3.4335	AlZn4,5Mg1	Al Zn4,5Mg1		D74S	3	- Legeringsbestanddeel Zink (Zn)
7022	3.4345	Al ZnMgCu0,5	AlZn5Mg3Cu		B79S	3	- Kleurt vaak geel na anodiseren
7075	3.4365	AlZnMgCu1,5	Al Zn5,5MgCu	T 1054	75S	3	- Merknamen o.a.: Fortal / Certal